



2481

InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska
Kamenolom Čardak, Ličko Lešće 3, 53 220 Otočac, Republika Hrvatska

22

2481-CPR-0278
4. izmjena

HRN EN 13242:2008 (EN 13242:2002+A1:2007)

Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i cestogradnji

Oblik zrna (indeks oblika)	Kategorija	SI ₂₀
Frakcija	Oznaka	0/63 mm
Granulometrijski sastav	Kategorija	G _A 75, G _A 80, G _A 85
Gustoća zrna – prividna	Deklarirana vrijednost	2,71 Mg/m ³
Gustoća zrna – s porama, suh	Deklarirana vrijednost	2,65 Mg/m ³
Gustoća zrna – zasićen pov. suh	Deklarirana vrijednost	2,67 Mg/m ³
Sadržaj sitnih čestica	Kategorija	f ₃
Udio drobljenih zrna i udio lomljene površine zrna	Kategorija	C _{90/3}
Otpornost na drobljenje	Kategorija	LA ₂₅
Upijanje vode	Deklarirana vrijednost	0,8 %
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	Kategorija	AS _{0,2}
Sadržaj ukupnog sumpora	Kategorija	S ₁
Sadržaj humusa	Deklarirana vrijednost	nema
Otpornost na habanje (micro-Deval)	Kategorija	M _{DE} 15
Upijanje vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje	Kategorija	WA ₂₄ 1
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	Deklarirana vrijednost	otporan
Mineraloško petrografski sastav	Deklarirana vrijednost	Vapnenački agregat

Uz ovu je oznaku sukladnosti vezana *Izjava o svojstvima broj 2481-CPR-0278 (4.)-8/22.*